

モルタル・
コンクリートの
表面強化剤

セメダイン

かため



吹き付けるだけでコーティング補修!



モルタル・コンクリートの表面強化剤

カンタン!
ひと吹き!



かため



新発売



スプレー式 容量 300ml
色調: 淡黄色透明 (フヤホリ)

- ★コンクリート表面の微細なクラックの補修。
- ★鉄筋の露出箇所の防錆応急処置。
- ★エポキシ樹脂モルタル用プライマーとして。

- ★コンクリート表面の脆弱層の補強。
- ★金属ボルトのゆるみ止め+防錆処理。

特長

- 一液型エポキシ樹脂スプレーで、乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。
- 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。●紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。
- 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。●逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。



使用方法

①補修する面のゴミ、サビ、油污等を取り除き、清浄にします。脆くなった表面はあらかじめ取り除いてください。②缶をよく振り、補修する面から約20cm位の距離で、均一にスプレーします。一度に厚塗りしますとタレますので薄く2~3回に分けて塗り重ねてください。③補修する面が均一に濡れた様につやが出て来たら完了です。そのままさわたりせず乾燥させてください。

性能

項目	摘要	比較 (%)			
		製品	試験前	試験後	後の比較
紫外線強度	63mW/cm ²				
試験サイクル数	10サイクル (240時間)				
紫外線照射・ 照射温度	65°C	市販品	2.96	1.45	49
照射湿度	70%RH				100
結露時 温度	30°C	かため太郎	4.06	2.58	63.5
結露時 湿度	98%RH				178

※メタルウエザー耐曝性試験による、透明性と引張接着強さの変化

ご注意! 本品は応急処置用ですから、別途注入・打ち替え等の適切な補修処置を施す必要があります。

「シュツ!と!」

ひと吹き応急対策スプレー

「かため太郎」はコンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。又、露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があり、エポキシ樹脂モルタル用プライマーとしても使用できます。エアゾールタイプですから面倒な機械を使用せずに、対象物に噴射するだけのワンタッチ施工。日々の点検作業や調査業務に必携です。

●キシレン、トルエンは使用していません。
●フロンガスは使用していません。

商品名	入数		定価	JANコード
	ケース	小箱		
AP-336 かため太郎 スプレー 300ml	24	6	¥3,600	4901761702263