

SB-246に 頼れる仲間が登場!

セルフクリーニングボード用マスキングテープ

SB-246KP


New!
新発売

SB-246より
粘着力がアップ!

糊残りしにくい!
凹凸面に馴染む!



「SB-246KP」のサイディングボード貼り付け比較試験



粘着度 レベル	〈新商品〉SB-246KP	★★★★★
	〈従来品〉SB-246	★★★☆☆

試験項目	測定値
基 材	和 紙
粘 着 剤	アクリル系
厚 さ (mm)	0.09
粘着力 (N/10mm)	1.83
引張強度 (N/15mm)	32.2
伸 び (%)	7.6

使用上の注意 ●被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。●貼る面の埃・油分・水分等、よくふきとってご使用ください。●電気絶縁用には使用しないでください。●テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※測定方法はJIS-Z-0237によって行う ※上記数値は測定値で保証値ではありません。

製品のご用命は当社まで

KAMOI
カモ井加工紙株式会社



清水株式會社